Prohlášení o shodě

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Dovozce: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951

Skupina: Těsnicí pásky pro překrytí trhlin a spár
Typ/Název: Samolepící bitumenový pás BSP 2

Popis a určení výrobku:

Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou, modifikovaná elastomery "SBR" vyvinutá pro efektivní ukončení a utěsnění prasklin na silnicích a pro prevenci pronikání vody do podkladu silnic a dálnic. Aplikuje se na trhliny o šířce do 10 mm a hloubce do 20 mm. Páska BSP 2 přilne na asfalt a jiné stavební materiály. Do trhlin v podkladu je vmodelována a zapouštěna dopravními pohyby, čímž tvoří celkové utěsnění

Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:

Nařízením vlády č. **163/2002 Sb.** ve znění **NV č. 312/2005 Sb.** a nařízení vlády č. **215/2016 Sb**. a č. **119/2024 Sb**., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: ČSN EN 1848-1, ČSN EN 1849-1, ČSN EN 1850-1, ČSN EN 12311-1, ČSN EN 1107-1, ČSN 50 3602, ČSN EN ISO 62, TN 05.03.01
Posouzení shody bylo provedeno v souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb. Certifikaci provedla autorizovaná osoba:

AO 224 ITC Zlín, a.s.
Třída Tomáše bati 299,
764 21 Zlín

Nálezy vydané autorizovanou osobou:
Certifikát výrobku č. 21 0108 V/AO/b ze dne 8.12.2025
Stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-1070/2021/b ze dne 8.12.2025

Vymezené vlastnosti a způsob posuzování:

Vlastnost	Zkušební postup	Deklarovaná (D)/ Požadovaná (P) úroveň
Plošná hmotnost	ČSN EN 1449-1	Min. 4 000 g/m^2
Množství asfaltových látek	ČSN 50 3602	Min. 2 500 g/m^2
Rozměrová stálost	ČSN EN 1107-1	Max. 1 %
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 110 °C, 0,5 h	ČSN EN 1110	< 2 mm
Pevnost v tahu	ČSN EN 12311-1	> 30 N/60 mm
Protažení při maximální síle	ČSN EN 12311-1	> 30 %
Bod měknutí krycí vrstvy	ČSN EN 1427	> 200 °C
Ohebnost na trnu za nízkých teplot; trn Ø30 mm, -15 °C	ČSN EN 1109	Bez porušení
Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku	ČSN EN 12310-1	> 30 N
Nasákavost	ČSN EN ISO 62	Max. 2 %
Nepropustnost pro vodu 0,5 MPa, 24 h	ČSN EN 1928	těsní

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.

v Úvalně, dne 18.12.2025
Platnost osvědčení: 31.12.2028

-29-
ZWALUW
Den Braven
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Bc. Koudelka Zdeněk
Referent technického rozvoje