Technický list
TL 01.05 Okenní profil s tkaninou 9 x 100 mm

Produkt

Začišťovací lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



Vlastnosti

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- Oboustranně samolepicí pružná PE páska s uzavřenými póry
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití

- tkanina je k profilu navařena – termospoj
- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodný pro užší rámy oken nebo dveří
- profil je přiznaný, přední hrana profilu je viditelná
- vytváří esteticky dokonalý detail

Technické vlastnosti	
	Rozměry mm
Délka lišty	2400
Šířka síťoviny	100
Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm]	5,5 x 2
Tloušťka omítek [mm]	9
Výška přiznané hrany (bez pěnové pásky) [mm]	9
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Balení

- 50 ks

Montáž

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přídržnosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo

DEN BRAVEN
Czech and Slovak a.s.
793 91, Úvalno 353
Česká republika
IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072
+420 554 648 200
info@denbraven.cz
www.denbraven.cz

dveří před nalepením izolantu na ostění nebo až po aplikaci izolantu. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Do 24 hodin od instalace lišty naneseme stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do ní výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +70 °C.

Omezení

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy (například sítě na lešení)

Skladování

Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

Aktualizace

Aktualizováno dne 13.8.2025
Vyhotoveno dne 13.8.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.