

Technický list
TL 04.23 Lepidlo na EPDM

Výrobek
Je vysoce kvalitní, trvale pružné lepidlo na bázi MS polymerů určené pro lepení, spojování a opravy EPDM fólií a membrán. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k široké škále stavebních materiálů, vysokou odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vodě. Díky nestékavé konzistenci je vhodné pro aplikace na vodorovných i svislých plochách a umožňuje snadnou a přesnou aplikaci při realizaci střešních, fasádních a klempířských detailů.

Vlastnosti

-Na bázi MS polymerů
-Odolné UV a mrazu
-Vodotěsné spoje
-Snadná aplikace a roztíratelnost
-Vysoká přilnavost k EPDM a běžným stavebním podkladům
-Trvale pružný spoj
-Nestékavá konzistence, vhodná pro svislé i vodorovné aplikace

Použití
-Lepení a spojování EPDM fólií a membrán.
-Opravy poškozených míst a detailů v EPDM systémech.
-Utěsňování spojů, rohů a prostupů.
-Napojování EPDM fólií na různé stavební materiály.
-Lepení okenních pásů a detailů z EPDM
-Střešní, fasádní a klempířské aplikace v interiéru i exteriéru.

Balení
-Kartuše 290 ml

Barva
¨-Antracitově šedá

Technické vlastnosti			
Báze	-	MS Polymer	
Hustota	g/cm^3	1,33	
Doba vytvoření povrchové slupky	min	10-20	Při 23°C a 50% RH
Doba schnutí	mm	2mm	24hod – 23°C a 50% RH
Otevřený čas	min	30	Při 23°C a 50% RH
Tvrdost ShoreA	-	37	Po 7mi dnech
Objemové smrštění	%	<10	
Přídržnost – Beton / EPDM	MPa	1,13	Dle ČSN 73 2577
Přídržnost – Plech / EPDM	MPa	1,09	Dle ČSN 73 2577
Dlouhodobá tepelná odolnost	°C	-40 až +90	
Aplikační teplota	°C	+5 až +40	
Skladovatelnost	Měsíc	12	Při teplotách od +5°C do +25°C. (V suchu

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Podklad
Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Aplikace
Lepidlo naneste aplikační pistolí na připravený povrch nebo do místa opravy. Při lepení EPDM fólií nanášejte lepidlo v souvislé vrstvě a následně jej rovnoměrně rozetřete štětcem nebo stěrkou do tloušťky přibližně 2 mm. Spojované plochy pevně přitlačte k sobě a zajistěte dokonalý kontakt po celé ploše spoje. Při opravách poškozených míst naneste lepidlo s přesahem minimálně 20 mm za okraj opravovaného místa na všechny strany. Pro dosažení optimální přilnavosti doporučujeme aplikaci provádět na suchý podklad a při dodržení doporučených aplikačních podmínek.

Omezení
Není vhodné pro použití na podklady z PP, PE, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, teflon, neoprenové a asfaltové podklady. Nevhodné v kombinaci s chloridy (bazény). Není vhodné pro trvalé zatížení vodou, je vhodný jen pro aplikace do míst se zajištěným spádem. Při vystavení tmelu UV záření může dojít k mírnému změně barvy, tato změna nemá vliv na mechanické vlastnosti a jedná se pouze o estetickou vadu. Není vhodný pro záchytné jímky se stykem s alkoholem a ethyl-acetátem jen krátkodobá odolnost.

Přetíratelnost
Lepidlo na EPDM je dobře přetíratelná barvami na bázi vody a většinou dvoukomponentních barev. Syntetické nátěry mohou schnout pomaleji. Doporučujeme však prověřit kompatibilitu s nátěrem před aplikací.

Čištění
Nepoužitý materiál a nástroje jde očistit pomocí čistících ubrousků Den Braven. Vytvrzený materiál lze odstranit mechanicky.
Ruce: Čistící ubrousky Den Braven

Bezpečnost
Viz. << Bezpečnostní list 04.23 >>

Skladování
Skladovat v suchém chladném místě. V neotevřených obalech mezi +5 / +45 °C. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby.

Aktualizace
Aktualizováno dne 15.06.2026
Vyhotoveno dne 15.06.2026

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.