

Technický list
TL 04.23 Tekutá membrána

Výrobek

je vysoce flexibilní, roztíratelný a stříkatelný tmel na bázi MS polymerů. Je UV odolná a vodotěsná. Nestéká, vhodná na vodorovné i svislé plochy. Slouží k utěsnění oken a nahrazuje interiérový těsnicí pás. Je vhodná pro utěsnění spojů mezi komínem a oplechováním, klempířských prvků, okapů a spár mezi plechy. Uplatnění najde především v kovoprůmyslu.

Vlastnosti

- Voděodolná, brání zatékání
- Na bázi MS polymerů
- UV odolná
- tepelná odolnost od -60 °C až do +90°C

Použití

- Těsnění oken
- Těsnění spojů mezi komínem a oplechováním
- Těsnění klempířských prvků, okapů a spár mezi plechy
- Vhodná pro kovoprůmysl

Balení

- Kartuše 290 ml

Barva

- Antracitově šedá

Technické vlastnosti			
Doba vytvoření slupky	Min.	12 +- 5	
Schnutí po 24 h při 23 °C / 50 % RH	mm	Cca. 2	
Objemové smrštění	%	< 10	
Dlouhodobá tepelná odolnost	°C	-60 až + 90	
Ideální teplota pro aplikaci	°C	+5 až + 45	
Hustota	g/cm^3	1,3	ISO 1183-1
Viskozita (5 s^{-1})	Pas	1900 +/- 400	
Viskozita (5 s^{-1})	Pas	82 +/- 15	
Skladovatelnost	měsíce	12	

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Aplikace

Podklad musí být čistý, bez prachu, mastnoty a volných částic. Naneste hmotu aplikační pistolí na povrch, nebo přímo do spáry a poté rovnoměrně rozetřete štětcem do tloušťky vrstvy cca 2 mm a minimální šířky 20 mm na obě strany spoje.

Omezení

Není vhodné pro použití na podklady z PP, PE, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, teflon, neoprenové a asfaltové podklady. Nevhodné v kombinaci s chloridy (bazény). Není vhodné pro trvalé zatížení vodou, je vhodný jen pro aplikace do míst se zajištěným spádem. Při vystavení tmelu UV záření může dojít k mírnému změně barvy, tato změna nemá vliv na mechanické vlastnosti a jedná se pouze o estetickou vadu. Není vhodný pro záchytné jímky se stykem s alkoholem a ethyl-acetátem jen krátkodobá odolnost.

Přetíratelnost

Tekutá membrána je dobře přetíratelná barvami na bázi vody a většinou dvoukomponentních barev. Syntetické nátěry mohou schnout pomaleji. Doporučujeme však prověřit kompatibilitu s nátěrem před aplikací.

Čištění

Nepoužitý materiál a nástroje jde očistit pomocí čistících ubrousků Den Braven. Vytvrzený materiál lze odstranit mechanicky.
Ruce: Čistící ubrousky Den Braven

Bezpečnost

Viz. << Bezpečnostní list 04.23 >>

Skladování

Skladovat v suchém chladném místě. V neotevřených obalech mezi +5 / +45 °C. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby.

Aktualizace

Aktualizováno dne 20.10.2026
Vyhotoveno dne 21.08.2024

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz