Technický list
TL 07.95 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI



Produkt

Jednosložkový koncentrovaný profi přípravek, na bázi poly-oxoaluminium-stearátu. Určený pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými vlivy nad úrovní terénu.

Vlastnosti

- Difúzní, zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
- Usnadňuje údržbu
- Vhodný jen do exteriéru
- Zamezuje destrukci porézních materiálů
- Ochrana před působením mrazu a rozmrazovacích solí
- Obsahuje rozpouštědla

Použití

- Impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody
- Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů
- Ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady

Technické údaje			
Základ	-	poly-oxoaluminium-stearát v organickém rozpouštědle	
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	kg/l	0,95	
pH	-	12	
Ředění	-	neředí se	
Tepelná odolnost		150 °C	po 6 hodinách od aplikace
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Stupeň propustnosti vody w	kg/($m^2.h^{0,5}$)	> 0,5 (W1 – vysoká)	ČSN EN 1062-3
Ekvivalentní difuzní tloušťka s_d	m	< 1,4	ČSN EN ISO 7783
Schnutí	hod	3 - 4	
Plná odolnost vůči vodě	hod	již po 24	(při teplotě 20 °C)
Účinnost	roky	5 – 10	dle klimatických podmínek a druhu zatížení, obnovitelný dalším nátěrem
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5 °C do +35 °C
Spotřeba	l/m^2	0,2 – 0,4	dle způsobu aplikace a savosti podkladu

Balení

- Láhev 1 l
- Láhev 5 l

Barva

- Transparentní

Pokyny

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, konstrukční poruchy nutno opravit, opravy z malt a betonů nutno nechat vyzrát cca 28 dnů. Výkvěty hub a plísní odstraňte Likvidátorem plísní, opláchněte vodou a 2 dny nechejte proschnout.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546
technik@denbraven.cz
www.debbex.cz

Pokyny

Roztok nanášejte štětcem nebo válečkem. Při válečkování impregnace postupujeme technikou shora dolů, na vodorovných plochách nutno impregnaci rozetřít. Impregnace se aplikuje jen v takovém množství, které je povrch schopen nasát (impregnace nesmí stékat a tvořit kaluže). Minimální teplota povrchu a okolí při aplikace musí být nad + 5 °C. Provádí se jeden až dva nánosy do nasycení povrchu. Obvykle postačuje jeden nános. Mezi dvěma nátěry ponechte minimálně 2 hodiny časový odstup. Doba schnutí je 3-4 hodiny. Povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách.

Upozornění

Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady, za deště nebo při očekávání deště! Při aplikaci nutno nanášet jen takové množství, které se vsákne do podkladu. Nesmí stékat po stěnách. Nadměrné množství může zapříčinit tvorbu výkvětů, ojediněle může dojít ke ztmavnutí podkladu. Používejte nářadí a nádoby odolné vůči alkáliím. Impregnaci Profi nelze použít pro ochranu dřeva přicházející do styku s potravinami a pitnou vodou. Chraňte okolní materiály před potřísněním!
Materiál je vhodný jen do exteriéru z důvodu obsahu rozpouštědel.

Čištění

Materiál: technický benzín, ředidlo nátěrových hmot
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 25.8.2026
Vyhotoveno dne 12.11.2004

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.