



## Technický list 07.86 **Přísada do omítky proti vlhkosti**

**Výrobek** Jednosložkový multifunkční přípravek, určený pro cementové a vápennocementové omítky, spárovací a injektážní malty. Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětovorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmot.).

**Vlastnosti**

- Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení;
- Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti;
- Zcela nahrazuje vápno, zvyšuje přilnavost omítek k podkladu;
- Umožňuje volnou difuzi vodních par;
- Snižuje riziko výskytu mokrých map, plísní a výkvětů;
- Zvyšuje možnost použití širší frakce písků;
- Zvyšuje životnost vápenných a vápennocement. omítek a injektážních malt;
- Ve vápenno-cementových omítkách zcela nahrazuje vápno;

**Použití**

- Vhodný pro všechny typy cementových, vápennocementových a vápenných omítek, sanačních omítek a injektážních malt;
- Vhodný pro vápennocementové omítky a pro spárování.

**Balení** Láhev 1l, kanystř 5l  
**Barva** Nažloutlá

<b>Technické údaje</b>			
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	kg/l	1,01	
Obsah chloridů	%	0	
Provzdušnění	%	10 - 40	
Aplikační teplota	°C	+5 / +25	
Zpracovatelnost malty	hodin	max. 1	(při teplotě 20 až 25°C)
Možnost přetírat	dny	14 - 28	(dle teploty podkladu, okolního vzduchu a relat.vlhk)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +35°C, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením!)
Dávkování	l	0,5 – 1,0	(na 50 kg suché směsi - cement a vápno)
Doporučená tl. omítky	mm	25 – 30	(nad úroveň terénu ve třech vrstvách)
Doporučená tl. omítky	mm	45 - 50	(pod úroveň terénu ve třech vrstvách)

**Omezení** Nestanovené – používat pro daný účel.

**Příprava sanační směsi** Cement, zdící písek – frakce 0-2 mm nebo 0-4 mm pro štukové omítky (tzv. fajnová), Pro spárovací malty (tl. spáry do 4 mm) frakce 0-1 mm. Maltovou směs nutno připravovat strojním zařízením.

**Podklad** Sanovaný podklad musí být soudržný, dokonale zbavený původní omítky, veškerých nečistot a prachu.

**Pokyny** Starou omítku je nutno celoplošně odstranit na původní zdivo až do výše cca 100 cm nad hranici vztlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry zdiva je třeba mechanicky vyškrábnout do hloubky cca 2 cm. Poškozené zdící prvky nutno opravit zdící maltou nebo zcela nahradit. Přísadu přidáváme současně se záměsovou vodou nebo ihned po ní, za stálého míchání přidáváme písek, cement a případně vápno.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 07.86 **Přísada do omítky proti vlhkosti**

<b>Upozornění</b>	Výrobek není při daném použití nebezpečný, doporučujeme používat ochranné pracovní prostředky.
<b>Čištění</b>	Materiál: voda Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 07.86».
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 23.06.2008      Vyhотовeno dne: 19.01.2005

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100