



Technický list 03.92 Karosářský tmel

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací karosářský tmel, na bázi vodných pryskyřic plastů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, vysoce kvalitní, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti Antikorozivní;
 Velmi lehce se nanáší, přelakovatelný akrylátovými a disperzními barvami;
 Vysoká přilnavost na ocel, eloxovaný hliník, dřevo, beton, zdivo a umělé hmoty;

Použití - Pro podtmelování karosářských dílů automobilů;
- Tmelení karosářských dílů kabin jeřábů a strojních zařízení;

Balení Kartuše 310ml
Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	vodné pryskyřice plastů	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,64	
Sušina	%	87	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Tažnost	%	600	(dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²)	(dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A(3s)	°	19 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa trvale zatížená vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 5 hod. po aplikaci styku s vodou (déšť).

Čištění Materiál: technický benzín

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 03.92».

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008

Vyhotoveno dne: 28.03. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100