



Technický list 07.25 Flexi těsnící okenní pás INTERIÉR

Výrobek	Je pružná páska s funkční polyetylenovou membránou, odolnou vůči difúzi, na obou stranách opatřena netkanou textilní tkaninou. Páska je po jedné straně opatřena samolepícím upevňovacím proužkem se strhávací fólií. Samolepící proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Lze ji omítat a přetírat.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> parotěsná; <input checked="" type="checkbox"/> snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná.
Použití	- v Den Braven 3D okenním systému; - pro těsnění dveří a vrat;
Balení	Role po 30 m, šíře 50, 75, 100, 150, 200 a 250 mm
Barva	Červená

Technické údaje			
Základ	-	(PES – PE – PES)	
Hmotnost	g/m ²	138	(dle DIN 53 854)
Tloušťka	mm	0,48	(dle DIN 53 855)
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² . 30min.	0,0	(dle ČSN 73 2578 požadavek ≤ 0,2 l/m ² . 30min.)
Vodotěsnost	mm	>3000	(dle EN 20811)
WDD – propustnost vodních par	g/m ² . 24hod.	1,04	(dle DIN 53 122 požadavek ≤ 1,2 g/m ² . 24hod.)
sd - hodnota	m	cca 39	
Těsnost vůči srážkám	Pa	-	(dle EN 1027)
Třída hořlavosti		B2	(dle DIN 4102 T.1)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +80	
Mez pevnosti v tahu	N/5cm	304	v podélném směru (dle DIN 53 857)
	N/5cm	50	v příčném směru (dle DIN 53 857)
Prodloužení při přetržení	%	23	v podélném směru (dle DIN 53 857)
	%	134	v příčném směru (dle DIN 53 857)
Odolnost vůči UV záření při volném vystavení	měsíce	3	
Skladovatelnost	měsíce	24	(v běžných podmínkách)

Podklad Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot
Pokyny Těsnící pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny, přebytečnou PUR pěnu seříznout, a přehnout těsnící pás INTERIÉR. Ten se připevní na okenní zdivo (ostění, parapet a nadpraží) pomocí lepidla na parozábrany Foliefix.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list -».

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008

Vyhotoveno dne: 08.12.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100