



## Balení

- 13 mm x 50 m
- 25 mm x 50 m
- 30 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m

## Barva

- Krémová

## Technický list

### TL 08.20DEU Maskovací krebová páska OPTIMAL

#### Produkt

Částečně nasycený krebový papír potažený přírodním kaučukovým lepidlem, který je po aplikaci snadno odstranitelný.

#### Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Přílnavost k většině materiálů
- Odstranění bez zbytku lepidla
- Vysoká počáteční lepivost
- Vhodná pro rozpouštědlové barvy a vodou ředitelné barvy
- Snadné zakřivení a použití na nerovných plochách

#### Použití

Pro běžné maskování ploch před tmelením spár apod.

Lepení protiprachových uzávěr.

Lemování dveřních a okenních otvorů při malování.

Domácí a průmyslové natírání a malování.

Vytváření rovných lemů v malířských nátěrech.

Pro pomocné uchycení.

Překrytí ploch a spár určených k ochraně.

Opravy papírových obalů, sáčků a obálek.

Rychlé slepení přebalů a krabic.

#### Technické údaje

|                              |                                      |          |                       |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| Materiál                     | Impregnovaný vysoce krebovaný papír  |          |                       |
| Lepidlo                      | Přírodní kaučuk na bázi rozpouštědla |          |                       |
| Celková tloušťka             | μm                                   | 105      | ±20                   |
| Tloušťka papíru              | μm                                   | 90       | ±15                   |
| Pevnost v tahu MD            | N/25 mm                              | 85       | ±20                   |
| Protážení při přetržení MD   | %                                    | 8        | ±2                    |
| Přílnavost na nerezovou ocel | N/25 mm                              | > 3,0    |                       |
| Aplikační teploty            | °C                                   | +5 / +40 |                       |
| Skladovatelnost              | měsíce                               | 24       | při tep. +5 do +30 °C |

## Upozornění

Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna. Do 48 hod nutno pásku z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

## Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

## Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +5°C do + 30°C.

## Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 19.10.2018.

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*