Den Braven

# Technický list
# TL 07.24 Těsnící páska FLEECEBAND

## Produkt

Lepící butylový pásek s vrstvou netkané textilie z lícní strany a ze zadní strany opatřen strhávacím papírem (krycí fólii), u rozměru 80 mm x 10 m je strhávací papírek rozdělen na dvě části pro snadnější aplikaci. Fleeceband je určený k vytvoření vodotěsných a parotěsných spojů.

## Vlastnosti

- Vynikající přilnavost na PVC, PC, dřevo, zdivo, atd.
- Odolné vůči plísním, slabým kyselinám a zásadám
- Vynikající odolnost UV záření
- Snadná tvarovatelnost ve složitých detailech

## Použití

- Pro vysoce účinná těsnění odolná vůči páře mezi rámy PVC a zdivem
- Těsnění sanitárních vedení v místech průchodu konstrukcí
- V Den Braven 3D okenním systému
- Vytvoření vodotěsných spojů u obkladových ploch v koupelnách
- Pro dokonalé vodotěsné spoje mezi střechou a komínem
- Ke snížení vibrací/hluku v montážních celcích karosérií
- Dokonalé napojení hydroizolace s odtokovými žlábky a jinou zdravotechnikou

| Technické vlastnosti | | | |
|---|---|---|---|
| **Základ** | Na bázi směsi kaučuku a polybuten s anorganickými plnivy, změkčovadly a modifikátory. Na jedné straně opatřena laminovanou textilii. | | |
| **Lepivost** | - | Velmi dobrý | |
| **Stlačení pro lepení** | - | Pozitivní stlačení | |
| **Síla stlačení pro 20 %** | N | 220 | |
| **Hustota** | g/cm$^3$ | 1,6 | |
| **Tepelná odolnost** | °C | -40 / +90 | |
| **Aplikační teplota** | °C | +5 / +40 | |
| **Možnost přetírat** | - | Ano | |
| **Přizpůsobení pohybu** | % | ± 15 | |
| **Poměrné prodloužení** | % | ≥ 170 | ČSN EN ISO 527 |
| **Vodotěsnost $V_{30}$** | l/m$^2$.30 min | 0,0 | ČSN 73 2578 |
| **Propustnost vodních par** | g/m$^2$.24 hod | ≈ 0,14 | DIN 53 122 |

## Balení

- 80x1 mm dl. 10 m
- 80x1 mm dl. 30 m
- 100x1,5 mm dl. 15 m
- 115x1 mm dl. 25 m

## Barva

- Černá
- Šedá

**DEN BRAVEN**
**Czech and Slovak a.s.**

793 91, Úvalno 353
Česká republika

IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072

+420 554 648 200
info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Přídržnost k podkladu** | MPa | ≈ 0,12 | ČSN 73 2577 |
| **Pevnost v tahu** | MPa | ≈ 5,2 | ČSN EN ISO 527 |
| **Přilnavost ve smyku dynamická** | MPa | 12 | |
| **Pevnost ve smyku** | N | 16,2 | |
| **Skladovatelnost** | Měsíce | 24 | +5 / +30 °C 50 % rel. vlhkosti |
| **Předpokládaná životnost** | let | 20 | |
| **Chemická odolnost** | - | Dobrá vůči slabým kyselinám a zásadám | |

## Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

## Pokyny

Odstraňte krycí fólii a aplikujte přímo na povrch. Odstraněním papíru se uvolní adekvátní úvodní přilnavost. Po nalepení jej přitiskněte rukou nebo je možné použít polotvrdý váleček, aby se dosáhlo dobrého přilnutí. Pokud musí být dokonale suchý jinak bude výrazně snížena přídržnost.

## Čištění

Materiál: mechanicky oškrábat
Ruce: Materiál nezpůsobuje znečištění případně použijte mýdlo a vodu a reparační krém na ruce

## Aktualizace

Aktualizováno dne 16.12.2019
Vyhotoveno dne 05.05.2005

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*